

# MG EPOX HARD

## ЗАЛИВОЧНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

**СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ: 100 ЧАСТЕЙ ( А / СМОЛА ) + 45 ЧАСТЕЙ ( В / ОТВЕРДИТЕЛЬ )**

### ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Имеет не большой запах
- Отверждение от 48 часов
- Прозрачная композиция ( жидкий состав )
- Заливка толщиной: 5-20 мм ( на любой площади ) - допускается толстослойная заливка, при условии понижения отвердителя до 30%, т.е.: 100:30
- Для определенных задач, необходимы тестовые испытания

**Применение:** искусственный камень, прозрачные столы и столешницы, панели и наклейки, отливка фигур и статуэток, рекламная продукция, заливка дефектов и трещин в дереве, заполнение трещин в натуральном камне, заливка с наполнителем из натурального камня и многое другое

Окрашивается специальными красителями для полимерных материалов: "MG EPOX COLOR M"  
С помощью красителей можно достичь прозрачного эффекта, а так же сделать насыщенный цвет.

### ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ:

- по весу - ДА
- по объему - НЕТ
- перемешивание в ручную - ДА
- перемешивание с помощью миксера - ДА

Отмерить компоненты согласно инструкции, тщательно перемешивать 5 минут, до однородного состояния. Затем перелить в другую емкость и перемешивать повторно 3 минуты.

**ВАЖНО:** после смешивания, распределить ( вылить ) согласно допустимой толщины

### Техническое описание:

Характеристики / Параметры	Значение
Соотношение компонентов ( А+В )	100:45 ( допустимы отклонения )
Время жизни после смешивания (100 гр)	не менее 360 минут
Отверждение	48-72 часа ( зависит от температуры и толщины слоя )
Сухой остаток	97,3%
Транспортировка при отрицательной t	допускается
Хранение	+5 °С - +25 °С ( не на открытых солнечных лучах )
Срок годности	не менее 12 месяцев
Расход на м2 при толщине - 1 мм	1,1 кг
Средства защиты органов дыхания и слизистой	Рекомендуются
Работать при температуре ( минимальная )	+18°С

Дополнительную техническую информацию можно получить на сайте: [www.hobby-hand.ru](http://www.hobby-hand.ru)

Для заметок:



ООО «Мила Групп» / Полимерные материалы  
г.Москва, ул.Куликовская д. 12 / офис: 224  
8 (495) 233-42-63  
[www.hobby-hand.ru](http://www.hobby-hand.ru) / [info@hobby-hand.ru](mailto:info@hobby-hand.ru)